

PPG AL-10

Esmalte alquidálico brillante
para uso industrial



www.ppgmc.com
solucionesindustriales@ppg.com



PPG AL-10

Esmalte alquidálico brillante para uso industrial



Acabado de un componente, libre de plomo ideal para proteger superficies metálicas contra la corrosión en ambientes poco agresivos, es recomendado para exteriores e interiores en instalaciones industriales donde se requiere protección anticorrosiva y señalización en colores para instalaciones y equipos.

Por su versatilidad y desempeño es ideal para utilizarse en naves industriales, refinerías, centrales de generación de energía y minas.

Características

- Fácil de aplicar
- Buena retención de color y brillo
- Buena flexibilidad
- Buena adherencia

Usos recomendados

- Se recomienda para aplicaciones donde se requiera un recubrimiento fácil de aplicar para obra nueva o mantenimiento, con gran versatilidad, que brinde un buen aspecto, con muy buena adherencia y humectación

- Colores conforme a especificación CFE L0000-15, PEMEX NRF-009 y RAL K7 Clásico.

Métodos de aplicación

- Aspersión sin aire (Airless)
- Aspersión con aire (convencional)
- Rodillo
- Brocha

Certificaciones

- Cuenta con oficio de cumplimiento por parte de CFE-LAPEM para bienes no normalizados.
- Desempeño similar a PEMEX RA-20



Utilice adelgazador 1 para facilitar la aplicación, los mejores resultados se obtienen con equipo de aspersión.



We protect and beautify the world™

Propiedades del producto

Acabado	Brillante
Sólidos por volumen	31% a 52% (Dependiendo del color)
VOC (g/l)	< 450 g/L
No. de capas recomendado	2 capas
Espesor de película seca por capa	1.5 mils (38 micrones)
Densidad (g/ml)	0.93 A 1.10 g/ml
Viscosidad	84 a 94 KU a 25°C

Tiempo de secado

Tiempo de secado al tacto a 25° C	8.0 horas máximo
Tiempo de secado duro a 25° C	24 horas máximo
Tiempo para recubrir a 25°C	2 a 4 horas o después de 24 horas

Rendimiento teórico

Espesor en milésimas de pulgada	Rendimiento teórico m² / L
1.0 mils. de película seca	12.19
3.0 mils. de película seca	4.06

www.ppgpmc.com

Atención al consumidor:
solucionesindustriales@ppg.com
CDMX y área metropolitana: 55 5864 0790 | Resto del país: 800 712 6639

(C) 2022 PPG Industries
Marzo 2022 | Versión 1

El logo de PPG y Amercoat son marcas registradas de PPG Industries Ohio, Inc.
Protegemos y embellecemos el mundo es una marca registrada de PPG Industries Ohio, Inc.

Código: 19A3524599