PSX® 700

Polisiloxano de dos componentes

www.ppgpmc.com
solucionesindustriales@ppg.com

Descárgalo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

PSX® 700

Polisiloxano de dos componentes

Características
- Acabado único brillante
- Aplicación directa sobre primarios orgánicos de zinc
- Excelente retención de brillo y color
- Altos sólidos y bajo nivel de VOC
- Excelente resistencia a la corrosión y químicos
- Excelente resistencia a la abrasión

Colores
Colores disponibles según código RAL K7 y otros disponibles a solicitud.
- Disponible en amplia variedad de colores.
- Para aplicación en exteriores se recomienda utilizar acabados con buena resistencia a la luz solar.

* Los colores pueden variar de un lote a otro

Acabado
Brillante

VOC
84 g/L (0.7 lb/gal)

Componentes
Dos componentes

Presentaciones
- Resina: 1 galón y 5 galones
- Endurecedor: 1/4 galón y 1 galón

Instrucciones de uso
- Proporción de mezcla en volumen: base a endurecedor 80: 20
- Use mezclador mecánico de motor de aire o de motor eléctrico a prueba de explosión.

Vida de la mezcla
- 4 horas a 20° C

Pistola sin aire
- Volumen de disolvente
- 0-10%, dependiendo del espesor requerido y de las condiciones de aplicación.

Tabla de repintado
Espesor seco hasta 175 µm y humedad relativa alrededor o por encima de RH 40%

	0°C (32°F)	10°C (50°F)	21°C (70°F)	32°C (90°F)
Intervalo mínimo	12 horas	7 horas	3 horas	2horas

Datos generales
Físicas

Sólidos por volumen	Espesor de película seca (por capa)
90% ± 2%	3-7mm (75-175 micras)

**Leer las instrucciones de preparación de superficie

Espesor de película seca y rendimiento

EPS (espesor de película seca)	Rendimiento 2 teórico en m^2/l
3	11.82
5	7.09
7	5.06

Aprobaciones del producto
- SSPC pintura 36 nivel 3
- NFPA clase A
- AWWA P102-08 sistemas de recubrimientos en exterior

* Antes del uso y aplicación de este producto consulte la carta técnica, para considerar: otros requerimientos técnicos; influencia de las condiciones y variables ambientales durante la aplicación; y precauciones de seguridad.
* Vea declaración de garantía y limitación de responsabilidad legal en la carta técnica.
* Si bien la intención de PPG Protective & Marine Coatings es siempre surtir el mismo producto mundialmente, en ocasiones puede necesitar de ligeras modificaciones para cumplir con los reglamentos o los requerimientos locales o nacionales. Bajo estas circunstancias, se utiliza una hoja de datos de producto alterna.
* Las aprobaciones del producto aplican únicamente en producto importado.

We protect and beautify the world

www.ppgpmc.com

Atención al consumidor:
solucionesindustriales@ppg.com
CDMX y área metropolitana: 55 5864 0790 | Resto del país: 800 712 6639

((C) 2019 PPG Industries
Noviembre 2019 | Versión 1.0

El logo de PPG es marca registradas de PPG Industries Ohio, Inc.
Protegemos y embellecemos el mundo es una marca registrada de PPG Industries Ohio, Inc.

Código: 3523457