SIGMACOVER® 350

Acabado epóxico auto-imprimante de alta productividad

- Acabado multipropósito ideal para aplicaciones industriales y marinas
- Rápido curado y tiempo de puesta en servicio acelerado
- Tolerante a superficies con mínima preparación
- Buena resistencia a la abrasión
- Compatible con recubrimientos envejecidos en buen estado
- No requiere tiempo de inducción
- Disponible en variedad de colores con sistema tintométrico industrial

www.ppgpmc.com
solucionesindustriales@ppg.com

Descárgalo en el App Store
DISPONIBLE EN Google Play

SIGMACOVER® 350

Acabado epóxico auto-imprimante de alta productividad

Sigmacover® 350 es un acabado epóxico de alta productividad, compatible con aplicaciones industriales y marinas. Por su diseño multipropósito es ideal para utilizarse en cubiertas, interiores, super estructuras, compartimientos de carga, transformadores y estructura metálica en general.

Sigmacover® 350 está disponible en una amplia variedad de colores en sistema tintométrico industrial. Al combinar el primer y acabado en un producto reduce la complejidad necesaria para brindar protección al metal, por lo tanto es la mejor elección para fabricantes de equipo original con aplicaciones donde se requiere rápido secado y alta productividad.

Tolerante a superficies sin preparación óptima

Uno de los beneficios de Sigmacover® 350 es su gran adherencia a superficies que no reciben una preparación óptima, es especialmente útil para aplicaciones de mantenimiento a bordo en embarcaciones, en las cuales, durante la nevegación, es poco común que se pueda dar la mejor preparación a las superficies, se puede aplicar directo a metal o sobre recubrimientos envejecidos que estén firmemente adheridos, por lo que coadyuva a los operadores de embarcaciones a optimizar sus presupuestos de mantenimiento.

Resistente a la abrasión

Este recubrimiento es resistente a la abrasión, por lo que es ideal para compartimientos de carga ya que puede estar en contacto con una gran variedad de materiales de diversas industrias.

Alta productividad

Es un acabado con extraordinarias propiedades de secado, lo cual permite que su película esté lista para manejo o para recubrirse con una capa de acabado en pocas horas, por lo tanto se puede aplicar en cualquier época del año siendo compatible con múltiples acabados finales como poliuretanos, epóxicos y acrílicos.

Propiedades del producto	
Colores	Amplia variedad en sistema de bases entintables
Componentes	2
COV de la mezcla	361 g/L
Sólidos por volumen	72% +/- 2%
Relación de mezcla	4 partes de resina por 1 parte endurecedor
Acabado	Semi-brillante
Espesor de película seca por capa	**4 a 6 milésimas de pulgada (100 a 150 micras)**
Capas	2
Rendimiento teórico	**m^2/L**
4 Milésimas de pulgada	7.2
6 Milésimas de pulgada	4.8
Aplicación	**Aplicación por equipo de aspersión, brocha o rodillo**
Tiempo de vida de la mezcla a 20°C	3 horas
Tiempo de inducción	No requiere
Tiempo de secado al tacto (°C / °F)	**(Horas)**
30°C (86°F)	1
20°C (68°F)	2
10°C (50°F)	6
Tiempo de secado para manejo (°C / °F)	**(Horas)**
30°C (86°F)	4
20°C (68°F)	6
10°C (50°F)	9
Curado Total	**(Días)**
30°C (86°F)	4
20°C (68°F)	7
10°C (50°F)	15

We protect and beautify the world™

www.ppgpmc.com

Atención al consumidor:
solucionesindustriales@ppg.com
CDMX y área metropolitana: 5864 0790 y 91 |Resto del país: 01 800 712 6639

(C) 2018 PPG Industries
Enero 2018 | Versión 1

El logo de *PPG* y *Amercoat* son marcas registradas de PPG Industries Ohio, Inc.
Protegemos y embellecemos el mundo es una marca registrada de PPG Industries Ohio, Inc.

Código 19A3524599